


PANEL LISBOA EURO 3G - CUBIERTA



LISBOA EURO 3G 1000

DESCRIPCIÓN

Nuestros paneles LISBOA son de tipo CUBIERTA.

Se componen de dos chapas de acero exteriores y un núcleo de espuma rígida inyectado entre las dos hojas, en un proceso de fabricación continua.

energético



de colores





Montaje rápido y sencillo

CARAS METÁLICAS

Las caras exteriores, junto con el núcleo aislante, ofrecen un alto aislamiento, ya que ambas caras están adheridas al núcleo y separadas a ambos lados del panel, consiguiendo la rotura del puente térmico entre las chapas de acero.

El espesor de la chapa va desde 0,4mm (±0,1mm) a 0,6mm (±0,1mm), según pedido. El acero empleado, sus tolerancias dimensionales y de forma vienen dadas en la norma EN 508-1. En la fabricación se utilizan aceros

especiales, galvanizados y pre lacados, protegidos por recubrimientos tales como lacado poliéster, PET, Plastisol, PVC, PVDF, PS50, PS55 y PS200, de acuerdo a los requerimientos del cliente.

NÚCLEO

Existen diferentes tipos de núcleo aislante de acuerdo a los requerimientos del cliente, "PUR", "PIR", con una densidad de 40Kg/m³.

CARACTERÍSTICAS DEL PANEL

Espesor del panel (mm)		30	40	50	60	80	
Longitud del panel (mm)	Estándar de 2000 mm a 16000 mm						
Anchura del panel (mm)	1000mm						
Densidad del núcleo. Kg/m³		40 Kg/m³ (±2)					
Coeficiente de conductividad térm	ica (λ)	PUR 0,023 W/mK / PIR 0,022 W/mK					
Coeficiente de transmisión	PUR	0,69	0,49	0,44	0,37	0,28	
térmica (W/m²K)	PIR	PUR 0,023 W/mK / PIR 0,022 PUR 0,69 0,49 0,44 0,3 PIR 0,66 0,47 0,42 0,3 PUR R7,41 R12,34 R14,76 R19	0,35	0,27			
Resistencia Térmica	PUR	R7,41	R12,34	R14,76	R19,69	R24,63	
R Factor =(Hr-pie²-ºF) / BTU	PIR	R7,74	R12,90	R15,74	R21,01	R26,28	
Paneles por paquete estándar		14	12	10	8	6	
Peso del panel por metro lineal Esp. acero 0,5mm ± (0,1mm) Kg/m	l	11,5 ±2	11,3 ±2	12,3 ±2	12,7 ±2	13,5 ±2	

CARACTERÍSTICAS DEL PANEL

Espesor del panel (mm)	30	40	50	60	80
Comportamiento al fuego externo		I	3 tejado (F	1)	
SBI Clasificación al fuego (MP PUR B3)			F		
SBI Clasificación al fuego (MP PUR B2)			Bs3d0		
SBI Clasificación al fuego (MP ePIR)			Bs2d0		

TABLA DE CARGAS MÁXIMA:

Las tablas a continuación son los resultados obtenidos de carga máxima admisible en las hipótesis de presión y succión para cada una de las configuraciones geométricas.

	CARGA HII	PÓTESIS DE	PRESIÓN (Kg	/m²): Espeso	r de la chapa 0	,4 mm		
		DISTANCIA ENTRE APOYOS (m)						
Espesor del panel (mm)	1,5m	2m	2,5m	3m	3,5m	4m	5m	
30	279	218	161	119	84	58	24	
40	328	247	192	150	107	76	33	
50	370	286	229	190	152	118	82	
60	430	322	248	199	156	121	93	
80	491	397	334	282	234	194	127	

CARGA HIPÓTESIS DE PRESIÓN (Kg/m²): Espesor de la chapa 0,5 mm								
		DISTANCIA ENTRE APOYOS (m)						
Espesor of panel (mr	I 5m	2m	2,5m	3m	3,5m	4m	5m	
30	303	225	162	119	81	56	35	
40	357	268	206	159	117	83	44	
50	402	311	245	206	165	139	91	
60	452	350	267	218	175	140	108	
80	521	431	363	307	254	211	163	



CARGA HIPÓTESIS DE SUCCIÓN (Kg/m²): Espesor de la chapa 0,4 mm

DISTANCIA ENTRE APOYOS (m)

Espesor del panel (mm)	1,5m	2m	2,5m	3m	3,5m	4m	5m
30	307	240	177	131	92	64	26
40	361	272	211	165	118	84	36
50	407	315	252	209	167	130	90
60	473	354	273	219	172	133	102
80	540	437	367	310	257	213	140

CARGA HIPÓTESIS DE SUCCIÓN (Kg/m²): Espesor de la chapa 0,5 mm

DISTANCIA ENTRE APOYOS (m)

Espesor del panel (mm)	1,5m	2m	2,5m	3m	3,5m	4m	5m
30	333	248	178	131	89	62	39
40	393	295	227	175	129	91	48
50	442	342	270	227	182	153	100
60	497	385	294	240	193	154	119
80	573	474	399	338	279	232	179





POL. IND. ALTO LOSAR, CAMINO DE LA MESA ORTIZ | 45800 QUINTANAR DE LA ORDEN (TOLEDO) ESPAÑA. & (+34) 925 180 959 | www.grupohyt.com

